

Vajda Alex

9021,Győr, Bajcsy-Zsilinszky u.30-32. II/17.

Adószám: 62011514-1-28

Nyilvántartási szám: 655 3972

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ

Fertőrákos, Kereszteltek anyakönyve, 1703 – 1767. Házassultak anyakönyve, 1728 -1774. Meghaltak anyakönyve, 1728 -1774. (Egy kötetbe kötve), M: 32 cm, SZ: 21 cm, V: 6 cm

Kötés:

Egészbőr kötés, a táblák teljes felületén vaknyomással. A kötéshez barnára színezett kecskebőrt használtak. A borítás kopott, a sérült sarkokat barna vászonnal javították. A feszített bőrgerinc et töredékessége miatt, gerinclemezzel pótolták, melyet szintén barna vászonnal borítottak.

Előzékek:

Az eredeti tükrök és rölapok közül a háttábla tükörrésze megsemmisült, eltűnt. A megmaradt régi előzékek mellett új ragasztott előzéseket használtak, melyek erősen sárgultak, savasak. A régi megmaradt tükrök és rölapok szennyezettek, beázás miatt fejnél vízfoltosak és hiányosak.

Táblák:

Vastag papír deklík.

Ívek:

Az ívek merített papírból készültek, a szöveget gubacstintával írták. Felületük légköri eredetű anyagokkal, a sarkok helyenként humánszírral szennyezettek, melyek sötéten elszínezik a lapokat. A könyvtesten beázás nyomai, gerincnél vertikálisan, fejnél horizontálisan vízfoltos. A könyv utolsó harmadában az alsó sarkok is vízfoltosak. A felső sarkok a beázás miatt végig hiányosak, az alsó sarkok részben hiányosak, részben kopottak. A beázásoknál a lapokból kioldódott az enyvező anyag, felületükön penészfoltok. Állaguk meggyengült, sérülékennyé váltak. A könyv elején és végén néhány ív kiszakadt, a szélek szakadozottak, kisebb hiányokkal.

Fűzés:

A hatleves íveket 5 szimpla kenderbordára len cérnával végigfűzték.

Oromszegők:

Nincsenek, nyomaik sem fedezhetőek fel. Ha, eredetileg használtak, gyöngysor mintás lehetett.

Metszés:

Vörös, sávozott homokmetszés szennyezett állapotban, főleg fejnél. A sarkoknál, és a lábnál teljesen lekopott.

Csatok, veretek:

A táblákon megkötő szalagokra utaló bemetszések találhatóak a bőrborításon.

Elvégzett munka:

Portalanítás és szétszedés után száraztisztítás puha tömbradírral, a meggyengült helyeken radírporral. A leválasztott bőrborítás likkeres tisztítása. Az ívek mosása zsíralkohol-szulfát vizes oldatában. A humánszír eltávolítása kálium-hidroxid vizes oldatával, majd a penészfertőzés miatt, fertőtlenítés Preventollal. A meggyengült részek után enyvezése híg keményítővel. A hiányok kiegészítése teával színezett japánpapírral és metil-cellulózzal. Az ívek formára igazítása és összehordása után új áthajtott tükrök alkalmazása merített papírból. A könyvtest préselését követően fűzés öt szimpla kenderbordára len cérnával, az eredetivel megegyezően. Gömbölyít és, ereszre verés után búzakeményítő és japánpapír felhasználásával gerinckasírozás, majd piros-fehér 18. századi gyöngysormintás oromszegők varrása len cérnával. A kész könyvtest betáblázása szürkelemezzel, a bordák kibolyhozott végeit a táblák külső oldalára ragasztva, enyves keményítővel. Betáblázás után a sarkokra és a gerincre új, barnára színezett kecskebőr felhúzása, majd a régi serfelt bőrborítás visszarakasztása búzakeményítővel. Végül az eredetivel megegyező megkötő szalagok rögzítése a táblákon, majd a tükrök kiragasztása, illetve a bőrborítás pasztázása.

Győr, 2020. december 21.

Vajda Alex

restaurátor























